

NOTE TECNICHE / TECHNICAL NOTES

- LISTOTECH® è trattato in massa con un monomero di silicio che ne garantisce proprietà di idrorepellenza. Il legante 52,5 ARS (Alta Resistenza ai Solfati) che compone matericamente il prodotto, conferisce altresì elevate prestazioni di resistenza contro sbalzi termici, gelo ed agenti infiltranti (es. piogge acide, ecc.). Tuttavia LISTOTECH®, come tutte le pietre, non è oleorepellente (per macchie di olio/sostanze oleose - vedere PULIZIA Pag. 24).
- Come tutti i prodotti in pietra liquida, LISTOTECH® può, con il tempo, presentare le classiche screziature di efflorescenza che contribuiscono a conferire al prodotto un effetto naturale che ricorda esteticamente il legno. Nel caso si preferisca la versione cromaticamente uniforme, si consiglia di effettuare un trattamento di pulizia come indicato nell'apposito paragrafo (vedere PULIZIA Pag. 24).
- I toni colore riportati nelle brochure o nella valigetta campione sono sempre e solo indicativi.
- Eventuali micro-fessurazioni del LISTOTECH® sono normali effetti della precompressione. Questa caratteristica non influisce in nessun modo nella prestazione del prodotto.
- Una eventuale microporosità del prodotto è un fenomeno naturale della pietra ricostruita. Questo non altera le caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto.
- Una eventuale curvatura del listone è un normale effetto della precompressione e non è da ritenersi un difetto di fabbricazione. Per correggerlo è sufficiente esercitare una leggera pressione con le mani al centro del listone, dalla parte opposta della curvatura.
- Si consiglia di posare ciascun listone nello stesso verso di estrazione dalla confezione.
- LISTOTECH® ha lo stesso indice di assorbimento del calore del legno ad alta densità e di pari spessore (Ghiaccio e Giallo: 50°-52°, Verde: 54°- 56°, Marrone: 58°- 60°, Antracite: > 60°).
- Una volta effettuata la posa, è consigliata una accurata pulizia con apposita spazzolatrice per garantire il massimo risultato estetico del prodotto.

Le informazioni riportate in questo manuale non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica. Vanno quindi utilizzate come linee guida indicative e seguite in maniera adeguata. LISTOTECH® non accetta alcuna responsabilità per eventuali danni per prestazioni derivanti dell'uso delle stesse.

- LISTOTECH® is obtained from a mass which is enriched with a silicone monomer that guarantees waterproof and anti-frozen properties. In addition, due to the 52.5 Sulphate Resistant Cement binder the product contains, our planks are resistant to thermal shock, frost and penetrating agents such as acid rainfalls. Nevertheless, like stones in general, LISTOTECH® is not oil resistant (for oil or greasy stains - see CLEANING on Pag. 24).
- Please note that any natural variations in colour, such as possible efflorescence streaks, should not be considered flaws, but part of the beauty and uniqueness of the product since they help provide such natural shades as are typical features of wood. To achieve a more homogeneous appearance, it is suggested to proceed with a cleaning treatment (see CLEANING on Pag. 24).
- Please note that the color shades offered by LISTOTECH® catalogues, brochures and samples are purely indicative.
- Any micro-cracks or micro-pores LISTOTECH® planks might develop, are natural effects of precompression and typical characteristics of recomposed stone. They do not affect product performance and they should not be considered manufacturing defects.
- Any slight warp of the plank is a normal effect of precompression and it shall not be considered a manufacturing defect. Warps can be corrected pressing your hand slightly on the opposite side of the plank.
- We recommend installing the planks observing the side they are presented to you when you unpack them. This will help ensure a more favorable overall appearance of the floor.
- LISTOTECH® has the same heat absorption index as high density wood having the same thickness (Ice and Yellow 50°- 52°C, Green: 54°- 56°, Brown: 58°- 60°C, Anthracite grey: > 60°C).
- Accurate brushing is always recommended after installation so as to ensure the finished floor or wall look their best.

The herein contained guidelines and information, which shall not be considered exhaustive, are accurate to the best of our knowledge and are offered in good faith. Therefore, they should be regarded as purely indicative and they need to be applied properly. LISTOTECH® shall not be held responsible for any damage that may be caused by the use of such information.